

SF-80

AWS -
JIS -
EN -
GB -

硬面鋼 SAW 鐸藥

特性與用途：

- SF-80屬於鹼性潛弧鐸藥，應用於硬面堆鐸。
- 搭配各種硬面包藥鐸線SFH-12S、SFH-17S、SFH-31S、SFH-42S、SFH-53S和SFH-55S。

注意事項：

- 拆封後請置於爐中再乾燥350°C保持1小時，注意保持乾燥以防氣孔發生。
- 鐸藥回收再使用時，請加入適量新鐸藥混合使用，確保鐸道品質良好。

SF-82

AWS -
JIS -
EN -
GB -

硬面鋼 SAW 鐸藥

特性與用途：

- SF-82屬於鹼性潛弧鐸藥，應用於硬面堆鐸。
- 搭配硬面包藥鐸線SFH-22S。

注意事項：

- 拆封後請置於爐中再乾燥350°C保持1小時，注意保持乾燥以防氣孔發生。
- 鐸藥回收再使用時，請加入適量新鐸藥混合使用，確保鐸道品質良好。