

SS-309MoL

AWS A5.4 E309LMo-16
JIS Z3221 ES309LMo-16
EN ISO 3581-A E 23 12 2 LR 1 2
GB T983 E309MoL-16

不銹鋼 SMAW 銲接

特性與用途：

- SS-309MoL屬氧化鈦低氫系電銲條，其熔金成分為22%Cr-12%Ni-2%Mo。
- 銲接作業性佳，其耐腐蝕性和耐熱性優於SS-309、SS-309L。
- 適用於不銹鋼與碳鋼的異種銲接、SUS 316、316L複合鋼板的覆層打底銲接。

注意事項：

- 銲接前銲條要先經 250~300℃ 乾燥 60 分鐘，使用時取出少量放入保溫 100~150℃乾燥筒內，攜出銲條量最多以當日量為宜。
- 母材稀釋過大有可能產生銲接裂紋，故應採取降低電流等措施。

銲接位置：



銲道化學成分之一例 (wt%)：

C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo
0.031	0.95	0.81	0.029	0.009	13.20	22.50	2.40

銲道機械性質之一例：

抗拉強度 N/mm ² (Kgf/mm ²)	伸長率 %
630(64.3)	36

銲接參數建議：AC 或 DC(+)

線徑 (mm)		2.6	3.2	4.0	5.0
長度 (mm)		300	350	350	350
電流 (Amp)	平銲	50-85	80-120	100-150	140-180
	立仰銲	45-80	70-110	90-135	-